

1К однокомпонентная акриловая шпатлёвка

Описание:

Шпатлёвка 1 К – однокомпонентная акриловая отделочная шпатлёвка. Может покрываться любыми акриловыми и базовыми лаками, поэтому главным её назначением является заполнение очень мелких царапин и неровностей поверхности непосредственно перед лакированием. При применении с такой целью её следует наносить только тонкими слоями и обрабатывать такой же наждачной бумагой, как акриловые грунты.

Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

Может использоваться на основаниях:

- старые лаковые покрытия, включая термопластические краски,
- полиэфирные шпатлёвки,
- полиэфирные ламинаты,
- однокомпонентные акриловые грунты,
- двухкомпонентные акриловые грунты
- бетон
- природный камень
- древесина

Внимание! Не наносить непосредственно на металлические основания.

Подготовка поверхности:

- старое лаковое покрытие обезжирить, провести сухую обработку P280 – P360 и снова обезжирить;
- полиэфирную шпатлёвку обезжирить, провести сухую обработку P280 – P360 и снова обезжирить.
- полиэфирный ламинат обезжирить, провести сухую обработку P280 – P360 и снова обезжирить;
- однокомпонентные грунты обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить;
- двухкомпонентный грунт обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить;

Время высыхания:

15 – 30 мин. при 20°C.

10 мин. при 60°C.

Толщина слоев:

30 ÷ 50 мкм для каждого слоя

Рекомендуемая зернистость наждачной бумаги:

Механическая/ручная сухая обработка: P280 ÷ P400,

Механическая/ручная мокрая обработка: P400 ÷ P800.

На шпатлёвку может наноситься:

Большинство грунтов, красок и лаков, доступных на рынке.

Правила применения:


Всегда применять тонкое предварительное покрытие, заполняющее дырки и царапины. Следующие слои наносить, оставляя время для испарения 15-30 мин. после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. После окончания работы со шпатлёвкой обязательно надо плотно закрывать банку.




очистить
и отшлифовать
поверхность




обезжирить



наносить тонкими
слоями



подождать
15-30 мин.
между слоями



15-30 мин./20°C
10 мин./60°C



P280-P400



P400-P800

Содержание летучих органических веществ:

VOC = 430 г/л

Цвет:

Красный.

Чистка инструментов:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Шпатлёвка: 24 месяца при температуре 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.

* Продукт предназначен для профессионалов. Не соответствует требованиям директивы UE 2004/42/CE. Применение в странах Европейского Союза возможно только после соблюдения дополнительных требований директивы UE 1999/13/WE и местных предписаний, вытекающих из этой директивы.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля
PL.

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL