

Алкидная эмаль – ALKID *

Описание:

Алкидная эмаль – это однокомпонентный продукт, сохнувший на воздухе либо в условиях повышенной температуры, характеризующийся высоким блеском, укрывистостью и растекаемостью. Эмаль хорошо сохнет. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

Применяется на следующих поверхностях:

- алкидные грунты,
- старое лаковое покрытие.

Пропорции смешивания:

	По объему
Алкидная эмаль	100
Разбавитель для алкидных продуктов THIN 862	20

Дополнительные продукты:

Разбавитель для алкидных продуктов THIN 862

Вязкость распыления, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление:


При добавлении 20% Разбавителя для алкидных продуктов:
 DIN 4/20°C 19÷21 сек, Ф1,4÷1,6 мм, 3÷5 бар.

Содержание летучих органических веществ:


VOC = 570 г/л (для смеси готовой к распылению).

Способ применения:


Наносится на предварительно обработанные и обезжиренные основания. Наносить можно в два, можно в три слоя делая 5 ÷ 10 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого слоя (в зависимости от температуры и толщины слоя). Через 15 мин от нанесения последнего слоя покрытие можно отвердить при повышенной температуре.




Эмаль 100
 Разбавитель 20




DIN 4/20°C
 19÷21сек



2÷3х, 3÷5бар
 Ø 1.4÷1.6мм



5÷10мин



24час/20°C
 45мин/60°C

Толщина слоя:

Толщина нанесенного покрытия : 35÷40 мкм

Время сушки:

Пылесухость: 10 мин при 20°C

Высыхание на отлип 4 часа при 20°C

Рабочая твёрдость: по истечении 24 часа при 20°C либо 45 мин при температуре 60°C.

Полная твердость: по истечении 96 часов при 20°C.

Теоретический расход:

1 литр эмали позволяет получить около 10м² сухого слоя толщиной около 40 мкм.

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов либо Разбавитель для алкидных продуктов THIN 862.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Алкидная Эмаль: 12 месяцев при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.

* Продукт предназначен для профессионального применения. Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE. Применение в странах Евросоюза возможно лишь при исполнении дополнительных требований Директивы UE 1999/13/WE и местного законодательства, касающегося выполнения вышеуказанных директив.